


ベータ MS

アクリルウレタン2K ミディアムリソッドクリアコート

高純度アクリルウレタン樹脂による優れた平滑性、深みのある光沢感が特徴です
紫外線防止剤効果により、長時間にわたり塗膜性能を維持します



■使用方法

混合比	2 : 1	
クリア	ベータ MS	100cc
ハードナー	ベータ 2000MS	50 cc
シンナー	ベータクリル	5 ~ 10%



■可使用時間（ポットライフ）

2 時間（20℃の場合）

■スプレーガン口径


1.3 ~ 1.6 mm

■スプレー圧力

3 ~ 3.5 気圧

■塗装回数

2 ~ 3 回（約 10 分の間隔をおいて 2 回目を塗る）




■セッティングタイム

10 ~ 15 分（20℃）

■乾燥時間

60℃強制乾燥	
エクスプレスハードナー	20 分
ファストハードナー	30 分
ノーマルハードナー	40 分
スローハードナー	45 分
20℃自然乾燥	
	6 ~ 8 時間



BETA COLOR
ベータカラー・ジャパン