


ベータ イージサンドHS

ハインリッドタイプ 2液型プライマーサフェーサー



■使用方法

混合比 4 : 1


サフェーサー

ベータイージサンド HS2K 100cc

サフェーサー用ハードナー

ベータ 2000 25 cc

シンナー ベータクリル 10 ~ 30%



■可使用時間 (ポットライフ)

1 ~ 2 時間 (20℃の場合)



■スプレーガン口径

1.7 ~ 1.9 mm



■スプレー圧力

3 ~ 3.5 気圧



■塗装回数

2 ~ 3 回 (10 ~ 15 分の間隔をおいて塗装を繰り返す)



■乾燥時間

60℃強制乾燥 15 ~ 20 分

20℃自然乾燥 2 ~ 3 時間




■サンディング

水研ぎ 600 番でサンディングの後

800 ~ 1000 番で目消しをして仕上げます

空研ぎ 280 ~ 320 番でサンディングの後

600 番で目消しをして仕上げます



BETA COLOR
ベータカラージャパン